

## 改性MDI

### 产品简述

改性MDI是多元醇改性的二苯基甲烷二异氰酸酯与粗MDI或MDI-50等混拼改性，广泛应用于汽车、鞋材、家居等领域。

### 产品规格

应用领域	牌号	外观	粘度@25°C (mpa·s)	NCO (%wt)	特性及用途
汽车领域	8001	棕色液体	55~75	28.8~29.8	良好的流动性，高发泡倍率、适合中低密度汽车座椅
	8002	棕色液体	120~160	26.3~27.3	快速熟化，加工宽度大，适合中高密度座椅
	8007	棕色液体	50~70	29.0~30.0	性能优异，加工宽度大，适合中高密度座椅
	8018	棕色液体	60~80	29.0~30.0	开孔，快速熟化，适合汽车座椅及隔音垫产品
	8019	棕色液体	110~150	26.0~27.0	主要应用在汽车、家具、玩具领域，用于冷熟化高回弹泡沫的制备。
	8214	棕色液体	40~60	31.6~32.6	适用于制备低密度半硬质聚氨酯泡沫，如汽车顶棚泡沫。也可用于制备较低密度包装、隔热、隔音半硬质泡沫
	8223	棕色液体	20~40	31.8~32.8	高硬度，高发泡倍率，适合中低密度汽车座椅
	8225	棕色液体	15~35	32.1~33.1	良好的流动性，优异的性能，适合低密度汽车座椅
	8028	棕色液体	55~75	10.5~11.5	湿固化胶黏剂，用于喷胶工艺制备汽车顶棚
	8029	棕色液体	1500~2500	22.0~23.0	用于辊胶工艺制备汽车顶棚
	8626	棕色液体	120~160	27.8~28.8	高硬度，熟化快，主要用于生产自结皮制品，广泛地应用在家具、汽车、体育器材等领域
	8629	棕色液体	200~400	25.5~26.5	性能优异，主要用于生产自结皮制品，广泛地应用于家具、汽车、体育器材等领域
	9008	棕色液体	110~150	26.0~27.0	主要应用在汽车、家具、玩具领域，用于冷熟化高回弹泡沫的制备。
	7024	棕色液体	5~25	36.3~37.3	MT 产品（含有少量 TDI），性能优异，适合低密度汽车座椅
	7025	棕色液体	10~30	35.5~36.5	MT 产品（含有少量 TDI），适合低密度汽车座椅
鞋材领域	8617	无色或淡黄色液体	550~750	22.5~23.5	聚醚型预聚体，适用于聚氨酯弹性体，鞋底，自结皮
	8618	淡黄色液体	250~450	18.8~19.8	聚醚型预聚体，适用于聚氨酯微孔弹性体及鞋垫
	8612	淡黄色液体	250~450	18.8~19.8	聚醚型预聚体，适用于聚氨酯微孔弹性体及鞋垫
	8611	淡黄色液体	300~500	21.3~22.3	聚醚型预聚体，适用于透气型鞋垫
	8606	淡黄色液体	1200~1400	18.0~19.0	聚醚型预聚体，适用于透气型鞋垫
	8607	淡黄色液体	400~800	21.8~22.8	聚醚型预聚体，适用于透气型鞋垫
	8678	淡黄色液体	900~1300	18.4~19.4	聚酯型预聚体，适用于聚酯型鞋底
	8672	淡黄色液体	350~500	21.2~22.2	聚酯型预聚体，适用于聚酯型鞋底
家居领域	8105	棕色液体	150~190	25.7~26.7	开孔性优异，加工宽容度大，适用于中高密度的慢回弹及高回弹模塑制品，泡沫聚优乳胶手感
	WANEFLEX® 602	淡黄色液体	350~530	-	慢回弹系统料，适合制备 85~95kg/m <sup>3</sup> 模塑制品
	8102	棕色液体	120~160	26.8~27.8	
	WANEFLEX® 626	淡黄色液体	850~1050	-	慢回弹系统料，适合制备 45~55kg/m <sup>3</sup> 模塑制品，泡沫气味低，手感柔软，永久形变小
	8122	棕色液体	25~35	31.8~32.8	

包装规格：铁桶，240kg/桶