


脂环族环氧树脂EPOLEAD GT401




物性参数

	GT401
环氧值	220
色相(APHA)	60
粘度(mPa · s/70℃)	2300
酸值(mg-KOH/g)	0.3

应用

- ◆ 用于交联固化剂
- ◆ 电子胶黏剂

脂环族环氧树脂改性产品：CYCLOMER M100



物性参数

项目	CYCLOMER M100
纯度 (%)	>93.5
色相 (APHA)	<150
环氧当量	195-215
MEHQ (ppm)	500~1,000
均聚物Tg	73

用途

阳离子硬化性涂料的树脂原料，树脂改性剂，粘结剂，光固化树脂原料。