

尼龙6 Polyamide 6

代理国内具有优势的聚合厂家的PA6切片，如山东方明、杭州聚合顺、株洲时代等，产品种类覆盖了中粘、低粘、超低粘切片。

超低粘	粘度	规格	厂家	熔融指数 GB/T3682- 2000方法A	拉伸强度 GB/T1040.1- 2006&GB/T1040. 2-2006	弯曲强度 GB/T9341- 2008	弯曲模量 GB/T9341- 2008	断裂伸长率 GB/T1040.1- 2006&GB/T1040 .2-2006	抗冲击强度 GB/T1843-2008 方法A	邵氏硬度 DGB/T 3398.2- 2008	成形收缩率
	1.7	XC030	株洲时代	30.0	69.0	70.0	2400.0	57.0	11.2	-	-
	2.0	J2000	杭州聚合顺	25.0	68.5	94.8	2054.0	60.0	5.6	81.0	-

低粘	粘度	规格	厂家	熔融指数 ASTM D1238 方法A	拉伸强度 ASTM D638	弯曲强度 ASTM D790	弯曲模量 ASTM D790	断裂伸长率 ASTM D638	缺口抗冲击强度 ASTM D256 方法 A	邵氏硬度D ASTM D2240	成形收缩率 ASTM D955
	2.4	J2400	杭州聚合顺	32.8	70.3	108.1	2170.0	13.0	6.0	73.0	垂直1.73 平行0.4
	2.5	2.6	杭州聚合顺	23.8	64.8	99.8	2137.0	50.4	6.5	72.0	垂直1.73 平行0.4

中粘	粘度	规格	厂家	熔融指数 GB/T3682- 2000方法A	拉伸强度 GB/T1040.1- 2006&GB/T1040. 2-2006	弯曲强度 GB/T9341- 2008	弯曲模量 GB/T9341- 2008	断裂伸长率 GB/T1040.1- 2006&GB/T1040 .2-2006	抗冲击强度 GB/T1843-2008 方法A	洛氏硬度® GB/T 3398.2- 2008	成形收缩率 GB/T17037.4-2003
	2.8	FM280	山东方明	14.8	68.5	90.4	2006.0	82.9	5.5	117.0	垂直0.577 平行0.64