

## 乙烯-醋酸乙烯共聚物

### 产品简述

EA19150,EA19400,EA28150,EA28400,EA33045是应用于工业包装和书籍装帧等热熔胶领域的乙烯-醋酸乙酯共聚物 (EVA)。

### 产品及性能

性能	测试方法	单位	产品					
			EA19150	EA19400	EA28150	EA28400	EA33045	EC28005
树脂性能								
VA含量	LG method	wt%	19	19	28	28	33	28
熔融指数	ASTM D1238	g/10min	150	400	150	400	45	5
密度	ASTM D1505	g/cm <sup>3</sup>	0.941	0.940	0.947	0.946	0.956	0.953
熔点	ASTM D3418	°C	81	80	66	64	59	59

※以上数据资料为典型值，仅供参考，不应视为技术保证标准。

### LG化学EVA用于热熔胶材料的优势

- ◆ 均一的VA含量和熔融指数。
- ◆ 具有不同的VA含量和熔融指数的产品系列。
- ◆ 和其他热熔胶原料有良好的相容性。
- ◆ 气味小。