



水性单组分丙烯酸树脂

规格、特征和用途

型 号	NV(%)	粘度(mPa .S)	PH 值	MFT(℃)	设计 Tg(℃)	主要用途	特 征
VONCOAT EC-740EF-ZS	39.0-41.0	2000-7000	7.5-8.5	15-20	18	轻防腐	防腐性，金属附着力，速干性
VONCOAT CM-8430-ZS	39.0-41.0	2000-7000	7.0-9.0	34-40	33	1K 面漆，轻防腐	高光泽，金属附着力
VONCOAT ZDW-140	49.0-51.0	100-1200	8.0-9.5	40-46	35	1K 面漆地板用	高硬度，耐水性
VONCOAT ZHW-2026	46.0-48.0	10-1000	8.0-9.5	27-32	25	1K 面漆	作为面漆的平衡是最好的
VONCOAT ZDW-255	46.0-48.0	10-1000	7.0-8.5	30-35	15	1K 面漆	耐候性
VONCOAT ZDW-236	39.0-41.0	10-1000	8.0-9.0	26-30	-	木器底面合一	半透明溶液，湿膜透明性，耐药品性
VONCOAT ZDW-288	39.0-41.0	10-1000	7.7-8.7	> 50	-	木器底面合一	半透明溶液，湿膜透明性，耐药品性
VONCOAT WSA-408	43.0-46.0	10-1000	8.0-9.0	20-25	-	木器封闭兼底漆	耐涨筋性，打磨性
VONCOAT WHK-364	44.0-46.0	20-1000	8.0-9.5	> 50	100	塑料用	附着性，耐醇性
BURNOCK WE-318-ZS	44.0-46.0	100-3000	7.5-9.5	> 50	100	塑料用汽车内饰	耐药品性，附着力
VONCOAT ZDW-153	42.0-45.0	100-2000	8.0-9.0	< 5	-	电镀底漆	塑料附着力，电镀后外观
WATERSOL WG-201	36.0-38.0	10-300	7.0-9.0	-	35	修补漆底漆用	铝粉分散性，PUD 相容性
VONCOAT CG-8490	49.0-51.0	500-2000	8.0-9.0	24-30	25	1K 面漆，道路彩色铺装	高光泽，与水性沥青的相容性
VONCOAT 520S-EF	15.0-17.0	1-10	10.0-12.5	< 5	7	无机建材用增强保护层	浸泡加强性，无机质附着力
VONCOAT SFC-55	39.0-41.0	< 150	3.5-5.5	< 5	0	水泥混合机	基材附着力，多元阳离子材料的混合性

※金属漆的涂膜性能

性 能	基 材	WE-318-ZS
铅笔硬度	PC	F-H
百格附着力(1mm)*1	PC	5B
耐MEK(RT,滴加)	PC	120秒
耐甲醇性(负重1kg双摩擦)	PC	150次
耐湿性(60℃ 90%RH,96小时) 百格附着力(1mm)*1	PC	5B

*1 附着力: ASTM D3359

※清漆的漆膜性能

性 能	基 材	EC-740EF-ZS
表干	玻璃板	20分钟
光泽(60°)	冷轧板	17.1
铅笔硬度(中华铅笔)	马口铁	B
百格附着力	铝板	100/100
	镀锌板	100/100
抗冲击性(1kg)	马口铁	30Cm
25℃耐水性(8天)	冷轧板	100/100
SST(312小时)	冷轧板	100/100
QUVb(300小时)	冷轧板	ΔE 1.26