

PUR用聚酯多元醇

产品规格

聚酯多元醇主要作为胶粘剂、涂料、PUD、油墨、UV树脂、PUR、革用树脂、CPU、鞋胶等产品的重要原料，下游应用包括矿上机械设备、纺织、制鞋、建筑、家居、印刷、体育、休闲等等。

WANTHANOL®涵盖了BG、EG、DEG、BDO、HDO、NPG、MPG、MPD等近二十个系列八十余个牌号，产品系列及牌号随下游创新应用的加速也不断扩充，对于特殊组成及特殊应用的聚酯多元醇，可根据要求定制开发。如下为PUR用聚酯多元醇参数列表。

产品规格

组成	牌号	分子量	羟值 mgKOH/g	酸值 mgKOH/g	Tg ℃	软化点 ℃	熔点 ℃	开放时间 sec	熔融粘度 Pa·s	℃
SA 无定形 多元醇	WHP-SA1200	2000	55±5	8-12	10	64	-	10	1	130
	WHP-SA1201	3500	30±4	4	20	71	-	6	3	130
	WHP-SA1600	3000	35±4	2	30	88	-	1	10	130
	WHP-SA1601	3000	35±4	2	30	88	-	1	10	130
	WHP-SA1602	5500	21±3	2	30	102	-	1	50	130
	WHP-SA1605	2600	42±4	2	50	105	-	1	50	130
AQ 液态 多元醇	WHP-AQ1201	3500	30±4	2	-15	45	-	-	11	80
	WHP-AQ1600	3500	30±4	2	-30	-	-	-	10	80
	WHP-AQ1601	3500	30±4	2	-30	-	-	-	8	80
	WHP-AQ1605	5500	21±3	2	50	-	-	-	6	80
	WHP-AQ1607	3500	30±4	2	-60	40	32	-	2	80
AD 结晶型 多元醇	WHP-AD1200	3750	30±2	2	-	85	85	35	0.3	130
	WHP-AD1201	3750	30±2	2	-20	87	-	40	4	130
	WHP-AD1202	3750	30±2	2	-60	59	55	80	2	80
	WHP-AD1204	3750	30±2	2	-	73	70	20	2	80
	WHP-AD1206	3750	30±2	2	-	67	65	35	2	80
	WHP-AD1600	3750	30±2	2	-25	123	123	70	3	130
	WHP-AD1601	3750	30±2	2	-30	110	110	90	2	130
	WHP-AD1602	3750	30±2	2	-40	97	96	120	1	130
	WHP-AD1605	3750	30±2	2	-30	118	115	20	0.7	130
	WHP-AD1800	8500	13±1	2	-60	63	57	50	15	80
	WHP-AD1801	5500	20±2	2	-60	61	56	50	5	80
	WHP-AD1802	6500	17±2	2	-60	63	57	50	10	80
	WHP-AD1803	2000	56±3	2	-60	55	53	130	0.5	80

◎ 包装：220公斤/桶