

聚醚多元醇PPG

产品规格

牌号	羟值	酸值	水分	粘度	分子量	官能度	产品特点
C2004	280 ± 10	≤ 0.05	≤ 0.05	40-140	400	2	适用于生产聚氨酯弹性体，尤其适用于生产聚氨酯涂料、胶黏剂、密封胶及其他用途。
S3007	260-290	≤ 0.05	≤ 0.05	190-350	700	3	通用型慢回弹聚醚
R2304	405-425	≤ 0.08	≤ 0.08	300-500	400	3	低粘度聚醚，用于 CASE 产品的制备及可以用于调节体系的粘度
R2305	325-345	≤ 0.08	≤ 0.08	200-400	500	3	低粘度聚醚，用于调节体系的流动性
R2310	163-173	/	≤ 0.05	200-300	1000	3	KOH 工艺，适用于胶黏剂、硬泡等行业
C2010D	108.5-115.5	≤ 0.05	≤ 0.03	100-200	1000	2	标准弹性体基础聚醚
C2020	54.5-57.5	≤ 0.05	≤ 0.03	270-370	2000	2	分子量较大的弹性体聚醚，用于改善断裂伸长率
F3056D	54.5-57.5	≤ 0.05	≤ 0.05	400-700	3000	3	官能度较大的弹性体聚醚，用于提高制品的拉伸强度
C2040D	26-29	≤ 0.05	≤ 0.03	750-1250	4000	2	高分子量的弹性体聚醚，显著提高体系的断裂伸长率
C330N	32.5-35.5	≤ 0.05	≤ 0.05	800-1000	5000	3	通用高活性聚醚。作为高回弹，冷熟化据满足材料主要原料。
F3135	32.5-35.5	≤ 0.05	≤ 0.05	800-1000	5000	3	通用高活性聚醚。作为高回弹，冷熟化据满足材料主要原料，低VOC。
F3128	26.5-29.5	≤ 0.05	≤ 0.05	1000-1300	6000	3	适用于生产高回弹软质聚氨酯块状、冷成型泡沫及自结皮材料
F3140A	39-43	≤ 0.05	≤ 0.05	900-1200	4000	3	适用于聚氨酯超软棉，吸水棉，胀气慢回弹产品
C2140	26-29	≤ 0.05	≤ 0.03	700-900	4000	2	高 EO 含量的聚醚，用于鞋材，提高断裂伸长率，加快熟化时间
C3110A	163-173	≤ 0.05	≤ 0.03	220-330	1000	3	三官能度聚醚多元醇，适用于生产聚氨酯胶黏剂，尤其适用于生产聚氨酯涂料，密封胶等其他用途。