

改性MDI

产品简述

改性MDI是多元醇改性的二苯基甲烷二异氰酸酯与粗MDI或MDI-50、TDI等混拼改性，广泛应用于汽车、鞋材、家居等领域。

产品规格

产品牌号	外观	粘度@25℃ (mPa·s)	NCO(%wt)	特性及用途
WANNATE® 8618	淡黄色液体	250~450	18.8~19.8	聚醚型预聚体，适用于聚氨酯微孔弹性体及鞋垫
WANNATE® 8609E	淡黄色液体	100~200	24.0	支撑性好，适用于聚氨酯微孔弹性体及鞋垫
WANNATE® 8019	棕色液体	110~150	26.0~27.0	主要应用在汽车、家具、玩具领域，用于冷熟化高回弹泡沫的制备。
WANNATE® 8105	棕色液体	150~190	25.7~26.7	开孔性优异，加工宽容度大，适用于中高密度的慢回弹及高回弹模塑制品，泡沫聚优乳胶手感
WANNATE® 9058	棕色液体	155~195	25.9~26.9	应用于汽车、家居、微孔弹性体、涂料、黏合剂等聚氨酯制品，尤其适用于生产聚氨酯慢回弹泡沫。
WANNATE® 8122	棕色液体	25~35	31.8~32.8	应用于模塑发泡，胀气慢回弹。慢回弹系统料，适合制备 45~55kg/m³ 模塑制品，泡沫气味低，手感柔软，永久形变小
WANNATE® 8223	棕色液体	20~40	31.8~32.8	应用于高回弹、隔音泡沫，广泛应用于汽车、家具等领域
WANNATE® PM8221	棕色液体	25~35	31.8~32.8	应用于高回弹性泡沫、隔音泡沫的生产。
WANNATE® 8629D	棕色液体	230~430	25.8~26.8	应用在汽车、家具、玩具领域，尤其用于聚氨酯自结皮的制备。
WANNATE® 8798	无色至淡黄色液体	1900~2900	4.0~5.0	应用于生产聚氨酯凝胶弹性体。

包装规格

铁桶，240kg/桶；

备注：8223、PM8221是250kg/桶，8798是200kg/桶