

改性MDI指标

改性MDI系列 Modified MDI series

产品简述

改性MDI是多元醇改性的二苯基甲烷二异氰酸酯与粗MDI或MDI-50、TDI等混拼改性, 广泛应用于汽车、鞋材、家居等领域。

产品规格

NCO值	产品牌号	外观	粘度	特性及用途
19	WANNATE®8618	淡黄色液体	250~450	聚醚型预聚体, 适用于聚氨酯微孔弹性体及鞋垫
	HUNTSMAN®2633	淡黄色液体	300~500	用于生产高质量, 低密度的微孔弹性体(聚醚体系)及胶黏剂
24	WANNATE®8609E	淡黄色液体	100~200	支撑性好, 适用于聚氨酯微孔弹性体及鞋垫
26	WANNATE®8019	棕色液体	110~150	主要应用于汽车、家具、玩具领域, 用于冷熟化高回弹泡沫的制备
	WANNATE®9058	棕色液体	155~195	应用于汽车、家居、微孔弹性体、涂料、黏合剂等聚氨酯制品, 尤其适用于生产聚氨酯慢回弹泡沫
	WANNATE®8133	棕色液体	150~190	适用于汽车、家居、微孔弹性体等的聚氨酯制品, 可以用于慢回弹与高回弹产品
	WANNATE®8629D	棕色液体	230~430	应用在汽车、家具、玩具领域, 尤其用于聚氨酯自结皮的制备
	HUNTSMAN®2412	棕色液体	150~250	用于生产低密度微孔弹性体
	HUNTSMAN®2082	棕色液体	300~500	可用于制造半硬泡沫棉和微孔弹性体
	BASF®135/53	棕色液体	80~120	用于高回弹聚氨酯汽车座椅, 扶手以及头枕泡沫的生产
32	WANNATE®8122	棕色液体	25~35	应用于模塑发泡, 胀气慢回弹。慢回弹系统料, 适合制备45~55KG/m³模塑制品, 泡沫气味低, 手感柔软, 永久形变小
	WANNATE®PM8221	棕色液体	25~35	应用于高回弹性泡沫、隔音泡沫的生产
	WANNATE®PM8223	棕色液体	20~40	应用于高回弹、隔音泡沫, 广泛应用于汽车、家具等领域
	HUNTSMAN®9258	棕色液体	35	用于工业涂料的多用途产品
	HUNTSMAN®3835	棕色液体	15~20	用于生产高性能涂料, 胶黏剂, 密封胶和弹性体等产品
	BASF®145/8	棕色液体	40~60	用于制造高回弹聚氨酯泡沫的聚醚型异氰酸酯, 主要应用于汽车座椅和内饰件的生产
	DESMODUR®3133	棕色液体	25~35	适合用于生产汽车座垫与家具等冷熟化型模塑软泡

包装规格

铁桶或周装箱(1100KG/桶)