# 聚醚多元醇PPG

## 产品规格

| 牌号 | 羟值 | 酸值 | 水分 | 粘度 | 分子量 | 官能度 | 产品特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2004 | 280±10 | ≤0.05 | ≤0.05 | 40–140 | 400 | 2 | 适用于生产聚氨酯弹性体，尤其适用于生产聚氨酯涂料、胶黏剂、密封胶及其他用途。 |
| S3007 | 260–290 | ≤0.05 | ≤0.05 | 190–350 | 700 | 3 | 通用型慢回弹聚醚 |
| R2304 | 405–425 | ≤0.08 | ≤0.08 | 300–500 | 400 | 3 | 低粘度聚醚，用于 CASE 产品的制备及可以用于调节体系的粘度 |
| R2305 | 325–345 | ≤0.08 | ≤0.08 | 200–400 | 500 | 3 | 低粘度聚醚，用于调节体系的流动性 |
| R2310 | 163–173 | / | ≤0.05 | 200–300 | 1000 | 3 | KOH 工艺，适用于胶粘剂、硬泡等行业 |
| C2010D | 108.5–115.5 | ≤0.05 | ≤0.03 | 100–200 | 1000 | 2 | 标准弹性体基础聚醚 |
| C2020 | 54.5–57.5 | ≤0.05 | ≤0.03 | 270–370 | 2000 | 2 | 分子量较大的弹性体聚醚，用于改善断裂伸长率 |
| F3056D | 54.5–57.5 | ≤0.05 | ≤0.05 | 400–700 | 3000 | 3 | 官能度较大的弹性体聚醚，用于提高制品的拉伸强度 |
| C2040D | 26–29 | ≤0.05 | ≤0.03 | 750–1250 | 4000 | 2 | 高分子量的弹性体聚醚，显著提高体系的断裂伸长率 |
| F3135 | 32.5–35.5 | ≤0.05 | ≤0.05 | 800–1000 | 5000 | 3 | 通用高活性聚醚。作为高回弹，冷熟化据满足材料主要原料，低VOC。 |
| F3128 | 26.5–29.5 | ≤0.05 | ≤0.05 | 1000~1300 | 6000 | 3 | 适用于生产高回弹软质聚氨酯块状、冷模塑泡沫及自结皮材料 |
| C2140 | 26–29 | ≤0.05 | ≤0.03 | 700–900 | 4000 | 2 | 高 EO 含量的聚醚，用于鞋材，提高断裂伸长率，加快熟化时间 |
| C3110A | 163–173 | ≤0.05 | ≤0.03 | 220–330 | 1000 | 3 | 三官能度聚醚多元醇，适用于生产聚氨酯胶粘剂，尤其适用于生产聚氨酯涂料，密封胶等其他用途。 |

# 胀气聚醚多元醇

## 产品规格

| 产品牌号 | 羟值 | 粘度 | 水含量 | K+ | 产品特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| F3140 | 39~43 | 950~1250 | ≤0.05 | ≤5 | 低VOC低气味;适用于生产胀气慢回弹泡沫、仿乳胶泡沫、超柔泡沫等;活性适中,柔软亲肤,可用于块泡制品 |
| F3140A | 39~43 | 900~1200 | ≤0.05 | ≤7 | 低VOC低气味;适用于生产胀气慢回弹泡沫、仿乳胶泡沫、超柔泡沫等;活性高,熟化快,支撑性强,可用于模塑制品 |
| F3150 | 33~36 | 1100~1600 | ≤0.05 | ≤5 | 低VOC低气味;适用于生产胀气慢回弹泡沫、仿乳胶泡沫、超柔泡沫等;活性适中,气感足,可用于块泡制品 |
| F3150A | 33~36 | 1000~1500 | ≤0.05 | ≤7 | 低VOC低气味;适用于生产胀气慢回弹泡沫、仿乳胶泡沫、超柔泡沫等;活性高,泡孔细腻,支撑性强,可用于块泡及模塑制品 |